



Механические характеристики сыпучих материалов

Продукт	Марка по истираемости	Марка по морозостойкости	Насыпная плотность, т/м ³
Щебень доменный	ИIV	F300	1,25
Щебень сталеплавильный (Липецк)	II	F100	1,55
Щебень электро-сталеплавильный (Ревда)	III	F100	1,55
Щебень доломитовый	ИIII	F50	1,3
Щебень известняковый	ИIV	F25	1,3
Щебень из кристаллического сланца	II	F50	1,8