



Физические характеристики природных сыпучих материалов

Продукт	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Содержание зерен слабых пород, %	Содержание зерен лещадной формы, %
Щебень доломитовый	≤ 5	5,5	20
Щебень известняковый	3,8	8,8	8,5
Щебень из кристаллического сланца	1,1	1,6	25,3